



## Seidenmattlack - Selyemmatt-fényű zománCFesték

Alkidgyanta alapú- zománCFesték Bel- és kültéri felületekre	Mázolással	Hengerrel Fúvóka 1,5 mm Nyomás 3,5 bar	Szórással	Airless-Szórással 0,279 mm kb. 160 bar
<b>Selyemmatt fényességű</b>				

<b>Színárnyalat:</b>	20 színárnyalat a RAL színekártya alapján.
<b>Fényességi fok:</b>	Selyemmatt.
<b>Kötőanyag fajtája:</b>	Alkidgyanta-kombináció
<b>Pigmentalap:</b>	Titándioxid és színtartó színes pigmentek.
<b>Sűrűség:</b>	Kb. 1,0 g/cm <sup>3</sup>
<b>Használat:</b>	Kiváló minőségű kül – és beltéri fedőfesték fa-, és fémfelületekre, mint pl. bútorok, ajtók, ablakok, rácsok, csővezetékek, garázsajtók és lábzetek bevonására. A színes árnyalatok melegvízes fűtőtestek festésére is alkalmasak.
<b>Tulajdonságok:</b>	A <b>Seidenmattlack</b> műgyanta alapú, kitűnő feldolgozási tulajdonságú zománCFesték. Ütés- és karcolásálló, kitűnő terülő- és magas fedőképességű, átlagon felüli időjárás-, és fényállóságú.
<b>Alapfelület:</b>	A hordképes, szilárd, száraz és tiszta, valamint szakszerűen előkezelt alapokra alkalmazható. Kérjük vegyék figyelembe a VOB szabvány C részének DIN 18363-as rendelkezését.
<b>Biztonsági előírások:</b>	Tűzforrásoktól tartsuk távol. Használat közben ne dohányozzunk és gondoskodjunk a munkaterület kellő átszellőztetéséről. Ne öntsük csatornába.
<b>Szerszámok tisztítása:</b>	Használat után azonnal <b>düfa-Terpentinersatz</b> hígítóval vagy <b>düfa-Pinselreiniger</b> ecset-tisztítóval.
<b>Tárolás:</b>	Hűvös és száraz, de fagymentes helyen tároljuk.
<b>Kiszerezés:</b>	375 ml, 750 ml és 2,5 l mind a 20 színárnyalatnál 10 l-es kiszerezés csak fehér RAL-9010 színben.
<b>Kiadósság:</b>	Kb. 11 m <sup>2</sup> /l, az alapfelület tulajdonságától függően. Egzakt kalkulációra az adott felületen végzett próbafestés ad kellő garanciát.
<b>Száradási idő:</b>	+ 20°C hőmérsékleten 3 - 4 óra után porszár az és kb. 8 - 12 óra elteltével tapintható.

**Felhasználási hőmérséklet:**

Legalább + 5°C hőmérsékletű legyen a festendő felület és a környezeti hőmérséklet is mind a felhasználás mind a száradás ideje alatt.

**Megsemmisítés:**

A festékmaradványokat hagyjuk beszáradni a vödörbe, majd a háztartási szeméttel együtt távolítsuk el. A teljesen kiürített festékmaradványokat az újrahasznosító anyagok gyűjtőjébe tesszük.