



Acryl - Seidenmattlack - Akрил selyemfényű zománcfesték

Akril zománcfesték bel- és kültérre	Mázolóással	Hengerrel Fúvóka: Nyomás:	Szóróással 1.5 mm 3.5 bar	Airless-szóróással 0.279 mm kb. 160 bar
Nyál – és izzadásiálló Selyemmatt				

Színárnyalat:

20 színárnyalat a RAL színekártya szerint.

Fényességi fok:

Selyemmatt.

Kötőanyag fajtája:

Tiszta akrilát, vízzel hígítható.

Pigmentalap:

Színtartó színes pigmentek.

Sűrűség:

Kb. 1,0 - 1,2 g/cm³ színárnyalattól függően.

Használat:

Vízzel hígítható akril zománcfesték bel- és kültérre, környezetbarát jellel ellátott - nem tartalmaz káros anyagokat.

A termék selyemmatt bevonatot képez a fa-, alapozott vas-, acél- vagy horganyzott-, kemény PVC-, előkezelt vakolat-, beton- vagy rostcementfelületeken, valamint felújító festékként alkalmazható minden régi, de még hordozóképes bevonatrendszerre.

A színes árnyalatok melegvízes fűtőtestek festésére is alkalmasak.

Tulajdonságok:

A termék időjárásálló-, selyemmatt fényességű-, a nagy igénybevételnek kitett beltéri felületeken kopásálló bevonatot képez. Előnyös tulajdonságai a könnyű felhasználás és gyors száradás.

Fényállóság: Minden színárnyalatnál nagyon jó.

Vegyszerállóság: Ipari légkörrel szemben ellenálló, elszappanosodásálló.

Időjárásállóság, felületi tapadás, elaszticitás, kopásállóság: Megfelel a DIN-feltételeinek.

Alapfelület:

Az Acryl-Seidenmattlack szinte minden felületre alkalmas a pincétől a tetőig, pl. ablakok, ajtók, zsáluk, kerítések, favázak, faburkolatok, kerti bútorok, valamint tüzi horganyzású acél, rostcement, beton- és vakolt felületekre.

Felhasználási javaslat:

Faalapok (nem mérettartó)

1. Impregnáljuk **düfa-Holzgrund**-dal (lombhullató és tűlevelű fákra kültéren használjuk).
2. Alapozzuk **düfa Acryl-Vorlack**-kal.
3. Fedőréteggént **Acryl-Seidenmattlack**-ot hordjunk fel.

Faalapok (mérettartó, pl. ablakok és ajtók)

1. Impregnáljuk **düfa-Holzgrund**-dal (lombhullató és tűlevelű fákra kültéren használjuk).
2. Közbeneső réteggént **düfa Acryl-Vorlack**-ot használjunk.
3. Fedőréteggént hígítatlanul **Acryl-Seidenmattlack**-kal fessük le a felületet.

Vas, acél, horganyzott acél, könnyűfém és kemény-PVC

A vas- és acélfelületeket rozsdátalanítsuk és zsírtalanítsuk, majd beltéren egyszer, kültéren kétszer **düfa Rostschutzgrund**-dal alapozzuk. A horganyzott acél és könnyűfém alapfelületeket gondosan zsírtalanítsuk ammóniával (szalmiákszesz) és tisztítószerral (pl. Pril), majd tiszta vízzel mossuk le. Az oxidálódott felületeket mechanikusan csiszolópapírral csiszoljuk át, a kemény PVC anyagok felületét zsírtalanítsuk és szintén csiszoljuk meg.

Az így előkezelt felületet hígítatlan **Acryl-Seidenmattlack**-kal kétszer fessük le.

Rostcement, beton és vakolt felületek

A nedvszívó és krétásodó vakolatokat keféljük át és **düfa Tiefgrund LF** mélyalapozóval szilárdítsuk meg. Az így előkészített felületet alapozzuk **düfa Acryl Vorlack**-kal, majd **hígítatlan Acryl-Seidenmattlack** –kal fedjük be.

Régi festékréteg

A feltáskásodó és megrepedt régi festékrétegeket csiszoljuk le. A sértetlen régi festékréteg hordépasságát ellenőrizzük, a régi lakkozott felületeknél a lakkréteget csiszoljuk le és portalanítsuk. A diszperziós festékréteget keféljük át és portalanítsuk.

Alapozzuk **düfa Acryl Vorlack**-kal, majd **hígítatlan Acryl-Seidenmattlack**-kal fessük le.

Hígítás:	Max. 10%-ig vízzel.
Szerszámok tisztítása:	Használat után azonnal vízzel.
Tárolás:	Fagymentes helyen tároljuk. A felbontott dobozokat jól lezárva tároljuk.
Kiszerezés:	750 ml és 2,5l.
Kiadósság:	Kb. 100 ml/ m ² . Egzakt kalkulációra az adott felületen végzett próbafestés ad kellő garanciát.
Száradási idő:	Kb. 1 óra után tapintható 2-3 óra után átfesthető és átfújható. Hűvös és párás időben a száradási idő meghosszabbodik.
Felhasználási hőmérséklet:	Legalább +5°C hőmérsékletű legyen a festendő felület és a környezeti hőmérséklet is mind a felhasználás, mind a száradás ideje alatt.
Javaslatok:	Az Acryl Seidenmattlack elnyerte a „Blauer Engel” kék angyal elnevezésű környezetvédelmi védjegyet. Ügyeljünk a következőkre: Gyermekektől tartsuk elzárva! Ne lélegezzük be! A felhasználás ideje alatt és után gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről. Ha bőrre vagy szemre kerülne, bő vízzel azonnal mossuk le. Ne öntsük csatornába, folyóvízbe vagy talajra. Vízzel hígítható termékek esetén használat után azonnal vízzel és szappannal tisztítsuk meg a szerszámokat.
Hulladék elhelyezése:	A festékmaradványokat hagyjuk beszáradni a vödörbe, majd a háztartási szeméttel együtt távolítsuk el. A teljesen kiürített festéktartályokat az újrahasznosítható anyagok gyűjtőjébe tegyük.

